

Karta techniczna produktu
Folia paroizolacyjna mdm[®] Verso Reflex

Właściwość	Metoda badania	Jednostka	Rezultat	Tolerancja	
				Min.	Max.
Wodoszczelność	EN 1928	-	Spełnia wymagania przy 2kPa	-	-
Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu: maksymalna siła rozciągająca	EN 12311-2	N/50 mm	wzdłuż ≥ 130	-	-
			w poprzek ≥ 90	-	-
Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu: wydłużenie	EN 12311-2	%	≥ 30	-	-
Wytrzymałość na rozdieranie (gwoździem)	EN 12310-1	N	wzdłuż ≥ 65	-	-
			w poprzek ≥ 65	-	-
Odporność na uderzenie (z podkładką styropianową)	EN 12691	mm	NPD	-	-
Wytrzymałość złącza	EN 12317-2	N/50 mm	NPD	-	-
Przenikanie pary wodnej	EN 1931	[(m ² x s x Pa)/kg]	0,74*10 ¹¹	-50%	+50%
Przenikanie pary wodnej 23°C/85%RH	Lyssy	g/(m ² x 24)	1,5	-1	+1
Przenikanie pary wodnej, Sd	EN 1931	m	8	-4	+12
Opór dyfuzyjny pary wodnej po sztucznym starzeniu	EN 1296 i EN 1931	-	spełnienie wymagań	-	-
Odporność na alkalia	NPD				
Reakcja na ogień	EN 13501-1	-	F	-	-
Długość	EN 1848-2	m	50	-0	+0,5
Szerokość	EN 1848-2	m	1,50	-0,005	+0,005
Grubość	EN 1849-2	mm	0,50	-0,10	+0,10
Gramatura	EN 1849-2	g/m ²	77	-10	+10
Prostoliniowość	EN 1848-2	-	spełnienie wymagań	-	-
Wady widoczne	EN 1850-2	-	brak	-	-

Bielsko-Biała, 22.09.2023
 (miejsce i data wystawienia)