

**Karta techniczna****mdm ViBest Reflex**Opis:

Taśma reperacyjna dedykowana do folii paroizolacyjnych typu „Reflex” (odbijających promieniowanie ciepłe). Stosowana do naprawy uszkodzeń powstałych podczas montaż folii oraz wykonywania uszczelnień w miejscach przejść akcesoriów dachowych przez połac dachową.

Materiał:

Włóknina polipropylenowa połączona z niskodyfuzyjnym filmem polipropylenowym oraz naniesioną warstwą metalicznego aluminium, pokrytą warstwą kleju.

Wymiary:

Wymiary rolki: 50 mm x 25 m



Budowa taśmy:	Liner:	biały liner PE obustronnie silikonowany grubość: 80 µm
	Klej:	akryl gramatura powłoki: 185g/m <sup>2</sup>
	Nośnik:	Biała włóknina powlekana aluminium Gramatura: 85 g/m <sup>2</sup>
Gramatura taśmy:	ok.270 g/m <sup>2</sup> bez linera	
Przyczepność [N/25mm] Zgodnie z AFERA 5001	stal	12* Nośnik spójny
Odporność na temperaturę	- 40°C do +80°C	

**Składowanie.**

Produkt należy przechowywać w temperaturze otoczenia około 20°C, unikając dużych wahań temperatury i bezpośredniego światła słonecznego. Środowisko przechowywania powinno mieć wilgotność względną ok. 50%. W idealnych warunkach przechowywania okres trwałości tego materiału będzie wynosił około 12 miesięcy od daty dostawy. W ciągu tego 12-miesięcznego okresu, przy prawidłowym przechowywaniu, nie powinno dojść do pogorszenia jakości deklarowanych parametrów.

**Użycie produktu.**

Wszystkie oświadczenia i informacje techniczne zawarte w niniejszym dokumencie są oparte na testach laboratoryjnych, które uważamy za wiarygodne. W rzeczywistości wiele czynników pozostających poza naszą kontrolą może wpływać na użytkowanie i działanie naszych produktów. Ponieważ te czynniki są wyłącznie w ramach wiedzy i kontroli użytkownika, istotne jest, aby użytkownik ocenił produkt w celu określenia jego przydatności do określonego celu. mdm NT nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty lub szkody powstałe bezpośrednio lub pośrednio, specjalne, przypadkowe lub wtórne.

Wszystkie powyższe dane i informacje techniczne podane powyżej są wartościami typowymi, uzyskanymi z testów, które uważamy za wiarygodne. Proszę upewnić się przed użyciem. Nasz produkt, który nadaje się do zamierzonego zastosowania. W celu uzyskania pomocy technicznej proszę skontaktować się z menadżerem produktu. Dane i oświadczenia mają służyć jako źródło informacji, są podane bez gwarancji i nie stanowią gwarancji. Mogą się różnić w zależności od warunków aplikacji. Wszystkie opisane tutaj materiały podlegają naszym warunkom sprzedaży, kopia jest dostępna na życzenie.

Bielsko-Biała, 06.09.2019