

Karta techniczna produktu

Taśma do łączenia membran i folii mdm® Ventia

Właściwość	Metoda badania	Jednostka	Rezultat	Tolerancja	
				Min.	Max.
Nośnik			Włóknina PP, stabilizowana UV		
Rodzaj kleju			akrylowy		
Długość	EN 1848-2	m	25	-0	+0,5
Szerokość	EN 1848-2	mm	50; 20	-0,5%	+1,5%
Prostoliniowość	EN 1848-2	-	Spełnienie wymagań	-	-
Wytrzymałość złączy na ścinanie	EN 12317-2	N/50 mm	75	-15%	+15%
Wytrzymałość złączy na oddzieranie	EN 12316-2	N/50 mm	4,5	-15%	+15%
Stabilność wymiarów	EN 1107-2	%	1	-	-
Odporność temperaturowa	-	°C	od -30 do +80	-	-
Temperatura montażu		°C	Od 0 do 40		
Odporność na promieniowanie UV	EN 1297	-	max. 3 miesiące	-	-

Uwaga! Dane dotyczące produktu mogą ulec zmianie.

Cieszyn, 13. 01. 2014 r.

(miejsce i data wystawienia)

